
PCD/PCBN 切削 • 耐摩工具 PCD/PCBN cutting tool·wear-resistant Tool

超高圧焼結体工具の特徴 Features of extra high-pressure sintered tools

ダイヤモンド (CBN) 粒 子をバインダ(金属、セラ ミックス)とともに高温高 圧 (1200℃以上、4~ 6万気圧) で超硬基板上 に一体焼結した素材を母 材上にロー付けし、刃先 を研磨加工した工具です。

This tool has a polished tip and is made by brazing a material created by sintering the diamond (CBN) grains with a binder (metal, ceramics) with high temperatures and high pressure (1200°C or more, 40,000 to 60,000 hPa) on a metal core.





ダイヤモンド焼 結体、CBN烷 結体素材

アルミ合金の 旋盤加工

工具材種と被削材について PCD/PCBN and Work Materials

●ダイヤモンド焼結体工具-PCD(ED)

Polycrystalline diamond tool - PCD (ED)

PCDを刃部に採用することにより非鉄金属(アルミニウム、 銅、セラミック半焼成品、カーボン、MMC、CFRP、etc)や樹脂加工においてすぐれた効力を発揮します。また、摺動面に採 用することにより治工具の長寿命化が図れます。

inum, copper, biscuit-bake ceramic, carbon, MMC, CFRP) and plastic.Part life can be ded by using this tool for slicing surfaces.

・長寿命-超硬合金の10~50倍 ・面粗度一超硬合金では得られない準鏡面に加工できます。

材種	ヌープ硬度 「Kg/mi]	粒径μ	特長	被削材及び用途
Kind of PCD		Grain size	Features	Workpiece material and application
ED-1	6500 ~ 8000	0.5 ~ 1	高い欠損性を有し優れ た仕上面粗度が得ら れます。 High fracture-resistance. Can obtain good finished surface accuracy.	プラスチック(アクリル) アルミ合金 [断続加工] Plastic (acrylic) Aluminum [interrupted cutting]
ED-5	6500 ~ 8000	2~5	耐摩耗性に優れ、また 良好な仕上面精度が 得られます。 Superior wear resistance. Can obtain good finished surface accuracy.	アルミ合金 銅合金 Aluminum Copper
ED-10	6500 ~ 8000	10	一般加工用のオール ラウンドタイプです。 Good all-around tool for general cutting.	アルミ合金 銅合金 Aluminum Copper
ED-25	6500 ~ 8000	25	粒子間結合が強いの で耐摩耗性に優れて います。 Strong cohesion between grains provides superior wear resistance.	ハイシリコンアルミ合金 カーボン、セラミック半焼成品 High-silicon aluminum Carbon, biscuit-bake ceramic
ED-50	6500 ~ 8000	~ 50	耐摩耗性、耐欠損性に 非常に優れています。 Superior wear-resistance and fracture-resistance.	MMC CFRP

●CBN焼結体工具-PCBN(EB)

Polycrystalline cubic boron nitride - PCBN (EB)

PCBNを刃部に採用することにより従来の工具材料に比 べ焼入鋼、鋳鉄及び耐熱合金の加工においてすぐれた効力

・従来研削加工に依存してきた焼入鋼・高硬度鋳鉄が切削 加工できます。

・鋳鉄(FC,FCD)やバルブシート(VSR)などの鉄系焼結金 属の切削加工において、サーメットや超硬合金に比べ高 速切削、長寿命化を可能にします。

・ハイス、高合金鋳鉄、インコネル、ステライトなどの耐熱合 金の切削加工ができます。

Can cut hardened steel and hard cast iron that in the past could only be cut with the help of grinding. *Realizes faster cutting speeds and longer tool life, compared to cermet and tungster carbide, for cutting cast iron (FC, FCD) and ferrous sintered metals such as valve seat vs for the cutting of high-speed steel, hard cast iron and heat-resistant alloys such a

材種 Kind of PCD	ヌープ硬度 [Kg/m] Knoop hardness	粒径µ Grain size	CBN含有量,バインダ Content of CBN / Binder	被削材及び用途 Workpiece material and application
EB-10	3500 ~ 4000	2	CBN含有量90% メタルバインダ* Content of CBN90% Metal binder	ねずみ鋳鉄 耐熱合金 [熱を発生する断続加工] Gray cast iron Heat-resistant alloy [intempted cutting that generates heat]
EB-20	3500 ~ 4000	2	CBN含有量90% チタン系パインダ Content of CBN90% Titanium binder	高硬度鋳鉄 鉄系焼結金属 [重断続切削] Had cast ion Ferrous sintered metal [Heavy interrupted cutting]
EB-30	3500 ~ 4000	2	CBN含有量70% 窒化チタン系パインダ Content of CBN70% Titanium nitride binder	焼入鋼 (HRC45~65) [連続、断続仕上加工] Hardened steel [Continuous, interrupted finish cutting]
EB-40	3500 ~ 4000	2	CBN含有量50% 窒化チタン系バインダ Content of CBN50% Titanium nitride binder	焼入鋼(HRC45~65) [重断続切削] Hardened steel [Heavy interrupted cutting]
EB-50	3500 ~ 4000	4	CBN含有量75% チタン系バインダ Content of CBN75% Titanium binder	鉄系焼結金属 [連続加工] Ferrous sintered metal [Continuous cutting]

PCBNでの加工は、被削材の微妙な成分の違いや機械の特性により工具寿命が大きく 左右されます。工具材種選定に当たりましては当社までご相談ください。

For the cutting by PCBN, the life of the tool can vary greatly depending on fine differe work materials and machine characteristics. Please contact us for more information of

再研磨 Re-sharpening

当社の高精度再研磨技術により新品同様 の性能が甦ります。また、再利用することに より環境にやさしく経済的です。

EISEN's highly accurate re-sharpening technologies can make your tools as good as new. The ability to reuse tools in this manner supports economical

Before




After

Point 1


短納期 Quick delivery

一貫生産システムにより画期的な短納期を実現しました(最短納期5時間)。



Point 2 高精度 High accuracy

ゲージメーカとしての永年の経験と実績をもとにした精密研削技術と精密測定技術に裏付された高品質の製品 のみをご提供いたします。






高性能工具研削盤に よる研削 Tool grinding by hig

Point 3 豊富なバリエーション Wide variety

PCD(PCBN)素材メーカにとらわれない最適な工具材種、形状、性能をご提案いたします。



DIAMOND CBN TOOLS 33 34 DIAMOND CRNTOOLS